



## DECAPANT AS

### *Gel décapant*

*Pour les antifouling, antidérapant ou laque*

Le décapant **AS** convient pour enlever les laques, les vernis les antifoulings et les peintures antidérapantes.

Il n'attaque pas le gelcoat, car il ne contient ni acide ni base.

C'est un produit dégradable, qui permet de respecter la directive européenne qui encadre le carénage des bateaux : pas de rejet d'eau sur le sol. Cette méthode de décapage permet de collecter les déchets.

Le décapage de la carène est facile s'il est effectué tous les 2-3 ans.

#### PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté. Si l'endroit n'est pas ventilé, vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : AB) et porter des lunettes de protection, ainsi que des gants PVC.

#### PREPARATION

Dans le cas d'un décapage de l'antifouling, il est recommandé de nettoyer la carène au pistolet à eau haute pression dès que le bateau est sorti de l'eau, puis de dégrossir la surface à l'abrasif (P80) tant que la coque est humide.

#### APPLICATION

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

La surface doit être propre et sèche.

Appliquer le gel avec une brosse large ou un rouleau sur une zone de 3 m<sup>2</sup> environ.

Laisser agir 30 minutes (à 15°C) jusqu'à ce que la peinture ramollisse.

Pour enlever la peinture ramollie, utiliser une spatule métallique, couteau à mastic, et collecter les déchets dans une poubelle appropriée.

Cette opération doit être répétée si l'épaisseur de peinture des couches anciennes est importante.

Lorsque le support ou le primaire de protection apparaît, terminer le nettoyage avec un chiffon et le diluant de la peinture enlevée : **DA** pour un antifouling.

Lorsque la surface est sèche, poncer la surface avec de l'abrasif 320

#### TEMPS D'IMPREGNATION

TEMPERATURE (air et support)	10°C	15°C	20°C	30°C
Durée d'imprégnation	50mn	30mn	20mn	10mn

#### DONNEES TECHNIQUES

Base: Méthylpyrrolidone, Diméthyladipate

Couleur : Transparent.

Conditionnement : Kit de 0, 75L - 2.5L

Pouvoir couvrant : 3-4 m<sup>2</sup>/L pour 2-3 couche d'antifouling.

Viscosité : gel.

Point éclair : >60°C

#### DONNEES DE SECURITE

**Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:**

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

[info@nautix.com](mailto:info@nautix.com) — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

