



ANTIFOULING A3

Autopolissant haute performance

Pour voilier, pêche, croisière

L'antifouling Nautix **A3** est une peinture antisalissure, autopolissante de haute performance pour les voiliers, la croisière et la pêche (naviguant à moins de 30 nœuds).

Une matrice autopolissante permet d'éviter l'accumulation des couches sur la coque. L'antifouling **A3** est particulièrement adapté aux bateaux à flot toute l'année et ne convient pas aux coques en aluminium.

Ce produit présente une bonne compatibilité avec les autres produits du marché.

PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

PREPARATION

Sur carène neuve :

La coque doit être lessivée avec un détergent, dégraissée à l'aide d'un chiffon propre imbibé de Nautix **SD**. Dépouler la surface (P150), rincer à l'eau douce, et laisser sécher.

Primaires recommandés:

- Adhésion: Nautix mono composant **P1** ou **PO** (1 couche) ou époxy bi-composant **PE** ou **HPE** (1 couche).
- Préventif osmose: Nautix **PO** (mono composant très étanche) - 4 couches minimum.
- Protection époxy: Nautix **PE** ou **HPE** (4-5 couches minimum, dépolissage au papier P150 entre les couches et avant d'appliquer l'antifouling).
- Anticorrosion pour les quilles en fonte et coques acier : Nautix **IA + PA** - système de peinture mono composant très étanche.

Sur fond préparé ou en entretien :

Rincer à l'eau douce, laisser sécher. Toute peinture non adhérente doit être enlevée et le support dépoli. En cas de doute sur la compatibilité du nouvel antifouling avec les couches existantes, appliquer une couche de NAUTIX **P1**.

APPLICATION

Précaution : les températures du support, de l'air ambiant et de la peinture doivent être identiques afin d'éviter la condensation qui peut se former entre le support et le film de peinture (Point de rosée).

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

Bien remuer avec une spatule avant l'emploi.

Méthode d'application : brosse, rouleau, pistolet.

Nombre de couches recommandé : 2.

Diluant / nettoyeur : NAUTIX **DA** - Dilution maximum : 10 % (20% au pistolet).

TEMPS DE SECHAGE

TEMPERATURE	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	2 H	1 H 30	1 H	30 min
Intervalle entre les couches	4 H	3 H	2 H	1 H
Délai minimum mise à l'eau	4 H	3 H	2 H	1 H
Délai maximum : 6 mois				

DONNEES TECHNIQUES

Vernis : Copolymère méthacrylique.

Pigments et charges : biocides, dérivés cuivriques, pigments colorés classiques. Solvants : naphta.

Couleurs : blanc, noir, bleu France, bleu marine, rouge, gris. Aspect : satiné.

Conditionnement : 0.75 L - 2,5 L - 20 L.

Pouvoir couvrant : 8.5 m²/L par couche - Densité (gr/L) : 1,3 +/- 0,05 - Extrait sec en volume : 45 % +/- 3.

C.O.V. = 485 gr / L - Viscosité : thixotrope - Point éclair : >27°C.

DONNEES DE SECURITE

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:

R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R 36 Irritant pour les yeux. R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. R 10 Inflammable. R 32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 24 Éviter le contact avec la peau. S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout. S 37 Porter des gants appropriés. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. S 23 Ne pas respirer les vapeurs. S 25 Éviter le contact avec les yeux. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 50 Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant). S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

