



## **LAQUE POLYURETHANE L2** *Laque brillante bicomposante*

La laque Nautix **L2** est formulée selon la technologie la plus moderne, ce qui permet d'obtenir aisément ce tendu et cet éclat. La sélection des meilleurs composants lui apporte cette exceptionnelle brillance. Vous constaterez, au fil des années, sa forte résistance en milieu marin grâce à la dureté de la matrice.

Sa formule bicomposant lui confère une haute qualité, une dureté, une résistance aux chocs et à l'abrasion. La **L2** supporte bien les lavages aux détergents. Cette laque permet d'effectuer des « reprises » suite à des chocs ou des rayures : ponçage à l'abrasif humide (600 à 800), application de la laque puis ponçage (800 à 1000) et lustrage avec du polish.

Important : ne peut être appliqué que sur une laque polyuréthane bicomposante, sur un primaire époxy bicomposant et sur les primaires polyuréthanes (**PA** et **PO**).

### PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

### PREPARATION

Après l'application d'un enduit ou d'une sous-couche **U2**, si nécessaire, la surface sera dressée avec de l'abrasif (320 à 400).

Rapport de mélange en volume : 3 base / 1 durcisseur.

Les produits bi-composants doivent être systématiquement mélangés séparément la base et le catalyseur avant le mélange et bien mélanger avant l'application. Ne mélanger que la quantité nécessaire.

Laisser reposer 10 mn pour débullage.

### APPLICATION

Le support doit être propre, sec, et à la même température que l'air ambiant et la peinture (min 15°), ceci afin d'éviter le bullage ou le décollement provoqué par l'effet de condensation.

Le meilleur moment pour peindre est autour de midi, et il est déconseillé de peindre en plein soleil.

Pour obtenir une plus belle finition (uniformité et vivacité des couleurs), appliquer la sous-couche **U2** avant la laque **L2**.

Ne pas appliquer en dessous de 15°C.

Appliquer 1 ou 2 couches sur une surface propre et lisse dans un endroit sec et bien aéré.

Dépolir légèrement entre 2 couches pour avoir une meilleure finition.

Méthodes d'applications : pistolet uniquement (buse : 1.5-1.7mm—pression 2 bars).

Solvant/Nettoyant : Nautix DP - Dilution max : 30% - Ne diluer qu'une fois le mélange effectué.

Application à la brosse : Bien mélanger la peinture avec une spatule propre. Toujours utiliser des outils propres. Tremper la brosse dans la peinture jusqu'à la moitié de sa hauteur seulement. 2 à 3 passages dans le même sens pour déposer la peinture, puis un passage à 90° pour lisser.

Procéder par portions de 40 cm de côté environ (60 cm au rouleau).

Application recommandée en 1 couche : 80 microns.

### TEMPS DE SECHAGE

Température air et support	15 °C	20°C	25°C
Vie de pot du mélange	6 H	4 H	3 H
Sec au toucher	2 H 30	2 H	1 H 30
Surcouchage	5 H	3 H	2 H
Sec	3 jours	30 H	24 H

### DONNEES TECHNIQUES

Vernis : Résine polyuréthane, isocyanate. Solvant : Naphta, xylène.

Couleurs : 14 coloris. Aspect : très brillant.

Conditionnement : Kit de 0, 75L - 2L.

Pouvoir couvrant : 12 m<sup>2</sup>/L par couche - Densité (gr/L) : 1,25 +/- 0,05 - Extrait sec en volume : 48 %.

C.O.V. = 460 gr / L - Viscosité : thixotrope - Point éclair : 23°C<>55°C.

### DONNEES DE SECURITE

**Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:**

Base : R 38 Irritant pour la peau. R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau. R 10 Inflammable. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette..

Durcisseur : R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R 36 Irritant pour les yeux. R 10 Inflammable. Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

[info@nautix.com](mailto:info@nautix.com) — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

