



SOUS-COUCHE U3

Sous couche blanche pour laque monocomposant

U3 est une sous couche pour laque monocomposant à appliquer après les primaires de protection, les enduits et un ponçage fin.

Son fort pouvoir couvrant et sa couleur blanche permettent d'obtenir un fond uni et clair qui donnera de la vivacité à la teinte de la laque.

La sous-couche **U3** est également parfaite pour peindre l'intérieur des coffres.

PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté. Si l'endroit n'est pas ventilé, vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : AB) et porter des lunettes de protection, ainsi que des gants PVC.

PREPARATION

La surface doit être dépolie (P240), rincée à l'eau douce et nettoyée. Laisser sécher.

La sous-couche **U3** peut être appliquée sur l'un des primaires suivants :

- Primaire **P1** : imprégnation du bois, accrochage sur gelcoat polyester, anticorrosion conventionnel.
- Primaires époxy **PE** ou **HPE** : protection dure
- Primaire polyuréthane **PA** ou **PO** : anticorrosion haute performance.

APPLICATION

Conseil : Les températures du support, de l'air ambiant et de la peinture doivent être identiques afin d'éviter la condensation qui peut se former entre le support et le film de peinture (Point de rosée). Le meilleur moment de la journée pour peindre est le midi. Il est recommandé de ne pas peindre en plein soleil.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35°C.

Avec une spatule, mélanger soigneusement avant l'emploi.

Nombres de couches recommandées : 1 ou 2 couches. (poncer légèrement au papier P400 entre 2 couches pour une meilleure finition).

Epaisseur du film humide recommandée : 80 microns

Méthodes d'application : brosse, rouleau, pistolet (buse 1.8-2mm).

Diluant - Nettoyant : Nautix **WS** - Dilution maximum 30%.

Bien respecter les temps de séchage et de surcouchage. La sous couche **U3** devra être dépolie (P400), si l'application de la laque a lieu plus de 24 heures après séchage (à 15°C).

TEMPS DE SECHAGE

TEMPERATURE	10°C	15°C	20°C	30°C
Sec au toucher	8 H	6 H	4 H	2 H
Surcouchage minimum	48 H	24 H	16 H	8 H

DONNEES TECHNIQUES

Base : Alkyde. Solvant : White Spirit.

Couleur: Blanc. Aspect : mate

Conditionnement : 0, 75L - 2.5L.

Pouvoir couvrant : 14 m²/L par couche - Densité (gr/L) : 1,2 +/- 0,05 - Extrait sec en volume : 43 %.

C.O.V. = 438 gr / L - Viscosité : thixotrope - Point éclair : 23°C <> 55°C.

DONNEES DE SECURITE

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:

R 10 Inflammable.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S 23 Ne pas respirer les vapeurs.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

