



## PRIMAIRE ACRALU

### Primaire d'accroche

### Pour aluminium et métal nu

Nautix **Acralu** est un primaire d'accrochage bi-composant pour l'aluminium, l'acier galvanisé à chaud ou à froid, le zinc, le bronze et le plomb.  
Appliqué sur le métal nu soigneusement déroché, dégraissé et propre, ce primaire qui adhère au support par effet chimique, permet d'obtenir une très bonne tenue des peintures de finition.

Ce produit est très simple à utiliser.

#### PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté. Si l'endroit n'est pas ventilé, vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : AB) et porter des lunettes de protection, ainsi que des gants PVC.

#### PREPARATION

La surface doit être dégraissée (Dégraissant Nautix **SD**), dépolie (P180), rincée à l'eau douce et nettoyée. Laisser sécher. Il est impératif de travailler dans un endroit sec.

Rapport de mélange : 1 base / 1 durcisseur.

Bien remuer et mélanger avant le mélange.

Les produits bi-composants doivent être mélangés systématiquement avant l'utilisation. Ne mélanger que la quantité nécessaire.

#### APPLICATION

Conseil : Les températures du support, de l'air ambiant et de la peinture doivent être identiques afin d'éviter la condensation qui peut se former entre le support et le film de peinture (Point de rosée).

Ne pas appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 35°C.

Nombres de couches recommandées : 1 couche fine.

Méthodes d'application : brosse, rouleau, pistolet (buse 1.8-2mm).

Ne pas diluer.

Solvant de nettoyage : Nautix **DP**.

#### TEMPS DE SECHAGE

Temperature Air & support	10°C	15 °C	20°C	25°C	30°C
Vie de pot	9 H	8 H	6 H	3 H	2 H
Sec au toucher	20 min	15 min	10 min	5 min	5 min
Temps de surcouchage maximum	2 H	1 H 30	1 H	30 min	20 min

#### DONNEES TECHNIQUES

Solvants : naphta, n-butanol, n-propanol

Couleur : jaune verdâtre. Aspect : mat

Conditionnement : Kit de 0, 5L - 2L .

Pouvoir couvrant : 15 m<sup>2</sup>/L par couche - Densité (gr/L) : 0.9 +/- 0,05 - Extrait sec en volume : 10 %.

C.O.V. = 718 gr / L - Viscosité : thixotrope - Point éclair : 23 °C<>55 °C.

Stockage : peut être difficile à mélanger après long stockage.

#### DONNEES DE SECURITE

##### Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:

Base: R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R 11 Facilement inflammable. R 41 Risque de lésions oculaires graves. R 45 Peut provoquer le cancer. R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Réservé aux utilisateurs professionnels. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S 53 Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Durcisseur: R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. R 11 Facilement inflammable. R 41 Risque de lésions oculaires graves. R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S 1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

